

# ARGILUS


ENDUITS TERRE & MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES<sup>®</sup>

## BÉTON D'ARGILE

### RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE À LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION



LE BÉTON D'ARGILE SE PRÉPARE EN BÉTONNIÈRE DE 350 LITRES PAR 3 OU 4 SACS (+ GRAVILLONS) À LA FOIS. NE PAS MALAXER PLUS DE 5 MINUTES.



LE TEMPS DE PRISE DU BÉTON D'ARGILE SERA DE 24 HEURES (POSSIBILITÉ DE MARCHER DESSUS AVEC PRÉCAUTIONS) – LE TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET SERA DE 21 JOURS AVANT L'APPLICATION DU SOL DE FINITION ARGILUS.



AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE ASSEZ CONSISTANT, AJOUTER 5 LITRES D'EAU MAXIMUM. NE SURTOUT PAS RAJOUTER PLUS D'EAU. LORS DE L'APPLICATION, AUCUNE LAITANCE NE DOIT APPARAÎTRE EN SURFACE.



LE BÉTON D'ARGILE S'APPLIQUE DANS DES TEMPÉRATURES COMPRISES ENTRE 10° ET 25° C MAXIMUM. N'OUBLIEZ PAS DE VENTILER MÊME PAR TEMPS HUMIDE POUR ACCÉLÉRER LE TEMPS DE SÉCHAGE..

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE, CONTACTEZ DIRECTEMENT LE FABRICANT AU +33 (0) 2 51 34 93 28