

ARGILUS

ENDUITS TERRE & MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES[®]


SOL DE FINITION

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE À LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION



UTILISER UNE BÉTONNIÈRE DE 350 LITRES.
IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉPARER 5 À 6 SACS
(MINIMUM) À LA FOIS DANS LA BÉTONNIÈRE
AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE LE PLUS
HOMOGÈNE POSSIBLE.

NE PAS DÉPASSER 5 MINUTES DE TEMPS DE
MALAXAGE.



NÉCESSITE UN TEMPS DE SÉCHAGE DE PLUS
DE 10 JOURS AVANT D'APPLIQUER LE
TRAITEMENT À L'HUILE DURE.

PRENDRE LE MAXIMUM DE PRÉCAUTIONS
CONTRE LES CHOCS AVANT LA RÉALISATION
DU TRAITEMENT.



AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE ONCTUEUX,
PAS TROP FLUIDE NI TROP CONSISTANT,
AJOUTER 4 LITRES D'EAU MAXIMUM POUR
L'ENSEMBLE DES COULEURS PROPOSÉES.
NE SURTOUT PAS RAJOUTER PLUS D'EAU.



LE SOL DE FINITION S'APPLIQUE DANS DES
TEMPÉRATURES COMPRIS ENTRE 10° ET
25° C MAXIMUM. N'OUBLIEZ PAS DE VENTILER
MÊME PAR TEMPS HUMIDE POUR ACCÉLÉRER
LE TEMPS DE SÉCHAGE.

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE, CONTACTEZ DIRECTEMENT LE FABRICANT AU +33 (0) 2 51 34 93 28