



Gamme Déco

Prodicalce

Chaux décorative



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabrication Française

Définition Préparation en poudre qui permet de réaliser, avec un seul produit et selon la dilution appropriée, trois finitions différentes : soit stucco, soit badigeon, soit eau forte.

Composition Chaux aérienne éteinte, talc, farine de marbre, blanc de titane.

Avantages Naturellement saine, Prodicalce est fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

Caractéristiques techniques Haut pouvoir opacifiant – Possibilité de teinter - Microporeuse - Facile d'application – Extérieure / Intérieure – Antiseptique - Ne provoque pas de charges électrostatiques - Rendement d'environ 5 à 8 m²/L pour une finition stucco / 10 à 15 m²/L pour une finition badigeon / 20 à 30 m²/L pour une finition velatura (eau forte) - Séchage définitif en 48h – Anticryptogamique – 3 finitions décoratives différentes pour un seul produit - Nettoyage des outils à l'eau claire.

Caractéristiques écologiques Sans C.O.V d'origine pétrolière.

Conseils d'application

- Finition stucco :
Ajouter 5 à 7 L d'eau pour 10 kg de poudre.
Appliquer (sur supports lisses uniquement) à l'aide d'une lisseuse inox. Deux couches sont nécessaires, on serrera la deuxième couche pour lui donner son brillant en effectuant des petits mouvements en arc de cercle en appuyant sur l'extrémité de la lisseuse.
- Finition badigeon :
Ajouter 10 à 15 L d'eau pour 10 kg de poudre.
Appliquer à l'aide d'une brosse à badigeon en chevrons (forme de X). Deux couches suffisent.
- Finition eau forte ou velatura :
Ajouter 20 à 25 L d'eau pour 10 kg de poudre.
Appliquer à la brosse à badigeon en une ou deux couches.
- Dans tous les cas, appliquer sur support propre, sain et absorbant et appliquer une couche de PRIMAIRE MULTI-SUPPORTS en impression si nécessaire.
- Bien remuer avant emploi. Laisser reposer 1 heure, mélanger à nouveau avant et pendant l'application.
- Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).
- Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
- Humidifier le support la veille et avant application.
- Lors de la mise à la teinte avec le système à teinter BIO-ROX® ou avec des poudres, il est nécessaire d'ajouter 5 à 10 % d'Additif Prodicalce BIO-ROX® et de l'appliquer dans les heures qui suivent.

Destination

- En intérieur sur tous supports lisses pour le stucco et le velatura.
- En extérieur pour les façades neuves ou en rénovation et en intérieur pour le badigeon.

Précautions d'usage

- Il est impératif de porter des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des vêtements de travail pendant toutes les périodes de manipulation du produit, qu'il soit dans son état initial de poudre ou prêt à être appliqué. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de projection dans les yeux ou sur la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation prolongée, se munir de l'étiquette produit et consulter un médecin. Irritation éventuelle liée à la présence de la chaux éteinte.
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement 10 kg.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com