



Gamme Déco

# Patine effet rouille

Origine Végétale



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## C.O.V

Conforme à la directive 2010

Catégorie A/a : 30 g/L

Ce produit contient maximum < 5 g/L



Fabrication Française

## Définition

Antirouille de finition, la patine effet rouille à base d'huile végétale de soja, apporte une touche originale en décoration car elle imite, à la perfection, l'aspect de la rouille. Elle s'applique aisément sur tous supports préalablement préparés.

## Composition

Dispersion aqueuse d'huile de soja, craie, pigments, gomme d'origine biologique, oxyde de fer, eau.

## Avantages

Riche en matières premières renouvelables, elle contribue à un habitat plus écologique, à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.

Fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

## Caractéristiques techniques

Veloutée - Microporeuse - Prête à l'emploi - Extérieure / Intérieure - Lessivable - Ne provoque pas de charges électrostatiques - Rendement d'environ 6 à 8 m<sup>2</sup> / pack de 800 ml - Sec au toucher en 1h / recouvrable en 6h / séchage définitif en 48/72h / durcissement à cœur environ 10 jours - Densité : 1L = 1,2kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.

## Caractéristiques écologiques

Sans odeur - Sans solvants - Sans co solvants type essence d'agrumes - Sans siccatifs (sels de métaux lourds) - Sans agents de coalescence - Sans agents anti peau - Sans C.O.V d'origine pétrolière.

## Conseils d'application

- Bien remuer avant emploi.
- Appliquer deux couches de patine effet rouille noire et laisser sécher environ 1 heure. Les deux finitions rouilles (claire et foncée) seront appliquées l'une après l'autre (à 1 heure d'intervalle environ) soit en tamponnant avec une brosse ou un chiffon en faisant des aspérités et en laissant apparaître la couche dessous, soit en recouvrant complètement la couche dessous et en venant essuyer de suite après avec un chiffon.
- Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.
- Ne pas dépasser 150 microns par couche.
- Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).
- Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65%.

## Destination

- En extérieur et en intérieur sur tous supports.
- Sur métaux ferreux, appliquer préalablement un apprêt antirouille.
- Sur métaux non ferreux, appliquer préalablement un apprêt approprié.
- Ne contenant pas de siccatifs, nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

## Précautions d'usage

- Craint le gel.
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

## Conditionnements

Pack de 800 ml.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014**

**N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET**

**Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : [prodirox@prodirox.com](mailto:prodirox@prodirox.com) – Site Internet : [www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)**