

# Bio-Rox

## Gamme Spécialités

# Mat isolant

## Profond - Sans tension



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### C.O.V

Conforme à la directive 2004/42/CE

Catégorie A/g : 30 g/L

Ce produit contient maximum < 25 g/L



Fabrication Française

### Définition

Peinture mate sans tension pour la rénovation et la décoration d'anciens fonds. Isolant, il bloque les migrations de tâches de nicotine, de café, stylo, de tâches sèches d'humidité, les remontées de tanin sur le bois... Mat profond, il permet également de réaliser des plafonds parfaits.

### Composition

Résine Hydro Pliolite®, charges minérales, blanc de titane, eau.

### Avantages

Fabriqué pour répondre à une demande spécifique, le Mat isolant BIO-ROX® contribue à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Il est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.

Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

### Caractéristiques techniques

Blanc - Mat - Isolant - Profond - Sans tension - Intérieur - Anti-tâches - Microporeux - Haut pouvoir opacifiant - Sans reprises - Prêt à l'emploi - Lavable - Rendement d'environ 8 à 10 m<sup>2</sup> / L - Sec au toucher en 1h - recouvrable en 12h - séchage définitif en 48/72h - Densité : 1L = 1,49 kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.

### Caractéristiques écologiques

Sans solvants - Sans essence d'agrumes.

### Conseils d'application

- Bien remuer avant emploi.
- Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibrés (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché), au pistolet sans air dilué entre 0 et 5 % d'eau.
- S'applique en deux couches pour un rendu optimum.
- Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.
- Appliquer entre 5°C et 30°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).
- Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

### Destination

- En intérieur sur tous supports.
- Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.
- Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application.
- Sur métaux ferreux, non-ferreux et plastiques, appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié avant de peindre.

### Précautions d'usage

- Craint le gel.
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements 2,5L -10L.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014**

**N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET**

**Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : [prodirox@prodirox.com](mailto:prodirox@prodirox.com) – Site Internet : [www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)**